

LINOTAPIS



GLYCERO IMPRESSION 15 L



Référence : GLY IMP MAT 15L

Prix : 171.95€

Descriptif :

GLYCERO IMPRESSION

Intérieur

DESCRIPTION

Impression universelle glycérophtalique en phase solvant.

DESTINATION Intérieur (murs, plafonds, boiseries) et Extérieur (boiseries)

PROPRIETES ETES-Bon pouvoir durcissant et pénétrant. Bon pouvoir opacifiant. Bonne blancheur. Bon rendu. Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE S

Aspect en pot : Liquide onctueux. Aspect du film : Mat velouté. Masse volumique : $1.55 \pm 0.05 \text{ Kg/l}$. Extrait sec : $81 \pm 2\%$ en volume. $63 \pm 2\%$. COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit (cat. Ag) : 350 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 350 g/l de COV. Point éclair : Compris entre 23°C et 55°C . Rendement : $8-10 \text{ m}^2/\text{l}$ selon la nature des fonds et le mode d'application. Séchage (20°C - 65%HR) : Sec 4h. Recouvrable 24h. Teintes : Blanc. Stockage : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des

GLYCERO IMPRESSION

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds
La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59.1. Le support doit être nettoyé, poncé (grain fin) et dépoussiéré avant l'application. Le support doit être propre, sec et sain. Sur les anciennes peintures, éliminer les parties mal adhérentes. Après préparation des fonds, appliquer 1 couche de NEBRASKA GLYCERO IMPRESSION sur :
Boiseries brutes tendres intérieures et extérieures
Enduit au mortier de liant hydraulique, enduit de dégrossissage ou de lissage, plaques de plâtre à épiderme cartonné, carreaux de plâtre ancien plâtre
Application Conditions d'application DTU 59.1
Matériel d'application Brosse synthétique, Rouleau polyester tissé 10/12mm
Nettoyage du matériel White spirit
Dilution maximum 5% au white spirit

SYSTEME D'APPLICATION

Support
Impression
Finition
Enduit au mortier de liant hydraulique, enduits de dégrossissage ou de lissage, plaques de plâtre à épiderme cartonné, carreaux de plâtre
NEBRASKA GLYCERO IMPRESSION 1 à 2 couches des finitions NEBRASKA ACRYL ou NEBRASKA HYDRO ou ancien plâtre
Boiseries brutes tendres intérieures et extérieures
1 à 2 couches des finitions NEBRASKA HYDRO ou NEBRASKA GLYCERO

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité
PROPRIETES

FICHE TECHNIQUE –Janvier 2016 annule et remplace toute fiche antérieure
Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme
En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

GESTION DES DECHETS

Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec du white spirit
Bien soigneusement le matériel après utilisation. Le rincer avec très peu de white spirit dans un récipient, et récupérer le solvant souillé
Bien essuyer le matériel. Bien refermer l'emballage après usage. Veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas jeter les résidus à l'égout
Les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni brûlés à l'air libre, ni rejetés dans le milieu naturel ou dans le réseau d'assainissement ou les ordures ménagères. Renseignez vous auprès de vos autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

[Lien vers la fiche du produit](#)