

IKARBOIS SATIN Lasure Incolore 1 litre

IKARBOIS SATIN THIXO Lasure satinée Incolore thixotrope à base de résine glycérophthalique en phase solvant satin Pour quelles utilisations ? Lasure de finition pigmentée pour le bois laissant apparaître sa veinure par transparence, donnant une excellente décoration. Les bois seront préalablement traités contre les insectes et tous les champignons destructeurs.



Référence : IKAR BOIS THIXO

Prix : 28.90€

Descriptif :

Hydrofuge, empêche l'eau de pénétrer. Excellente tenue à l'extérieur (U.V, intempéries). Microporeuse, laisse échapper la vapeur d'eau évitant les risques de cloquage et de décollement. Aspect satiné ciré très décoratif, rehausse la beauté du bois. Lasure thixotropée pour éviter les coulures.

[les Caractéristiques techniques](#) Teintes : suivant le nuancier IKARBOIS Disponible en : 1L - 5L - 10L
Rendement : 8 - 12 m²/l COV : Valeur limite UE pour ce produit (A/e) : 400 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 400 g/L

IKARBOIS SATIN THIXO

Lasure satinée thixotrope à base de résine glycérophthalique en phase solvant

DESTINATION Lasure de finition pigmentée pour le bois laissant apparaître sa veinure par transparence, donnant une excellente décoration Les bois seront préalablement traités contre les insectes et tous les

champignons destructeurs.

PROPRIETES Hydrofuge, empêche l'eau de pénétrer. Excellente tenue à l'extérieur (U.V, intempéries). Microporeuse, laisse échapper la vapeur d'eau évitant les risques de cloquage et de décollement. Aspect satiné ciré très décoratif, rehausse la beauté du bois. Lasure thixotropée pour éviter les coulures. Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

CARACTERISTIQUES Aspect en poli liquide onctueux. Aspect du film satin. Masse volumique: 0.91 +/- 0,05 Kg/l. Extrait sec: en poids: 52 +/- 2% en volume: 46 +/- 2% COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/e): 400 g/l(2010). Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV. Point éclair: Compris entre 23°C et 55°C. Rendement: 8 à 12 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application. Séchage (20°C - 65%HR): HP: 6 h Sec: 24 à 48 h Recouvrable: 24 à 48 h selon l'essence du bois. Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité et en suivant le nuancier IKARBOIS. Stockage: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré.

[Lien vers la fiche du produit](#)