

PLANOBASIC 3 réagréage sols durs 25 kg MAPEI

Ragréage et lissage en sol intérieur, de chapes ciment et dalles béton avant la pose de revêtements textiles, PVC, linoléum, caoutchouc, parquet, carrelage.



Référence : 00105

Prix : 21.90€

Descriptif :

PLANOBASIC 3

DOMAINE D'APPLICATION

Ragréage et lissage en sol intérieur, de chapes ciment et dalles béton avant la pose de revêtements textiles, PVC, linoléum, caoutchouc, parquet, carrelage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Autolissant.
- Epaisseur d'application 1 à 10 mm.
- Retrait compensé.
- Pompable.

- Classé A+ : à très faible émission de COV.

SUPPORTS ADMIS

- Chape ciment.
- Dalles béton.
- Planchers chauffants base ciment, à circulation d'eau chaude.
- Autres supports : consulter le service technique.

Les chapes et dallages doivent être âgés d'au moins un mois, les planchers béton, devront être âgés de plus de 2 mois.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les surfaces à recouvrir doivent être stables, propres, solides, saines, sèches, non sujettes à des remontées d'humidité, conformes aux exigences du D.T.U. ou C.P.T. du revêtement concernés.

Dans le cas de recouvrement par un revêtement PVC, textile, caoutchouc, linoléum ou parquet contrôler le taux d'humidité résiduelle avant la pose, qui doit être conforme aux valeurs indiquées dans le D.T.U. ou avis technique correspondant au revêtement prévu.

Supports neufs à base de ciment :

Appliquer une passe continue de Primer G dans le cas de supports poreux ou Eco Prim T dans le cas de supports peu poreux. Pour la mise en oeuvre des primaires, se référer à la fiche technique du produit concerné.

Préparation de la gâchée

Dans un seau contenant 5.5 litres d'eau, verser un sac de 25 kg de Planobasic 3 en agitant avec un malaxeur électrique et rajouter l'eau nécessaire à l'obtention d'un mélange homogène (sans excéder 6,25 litres au total) de consistance suffisamment fluide pour permettre une application facile, mais sans excès afin d'éviter la décantation. L'enduit obtenu est utilisable pendant environ 20 minutes.

Application

Tirer à «zéro» pour garnir le support puis régler l'épaisseur au moyen d'une lisseuse. Planobasic 3 s'applique en une passe. Planobasic 3 peut être également appliqué à la pompe.

La pompe utilisée doit assurer des débits d'eau et de poudre constants et permettre d'obtenir un mélange homogène de consistance adaptée et un taux de gâchage constant.

L'épaisseur d'application de Planobasic 3 peut varier (cf. C.P.T. d'exécution des enduits de lissage et de ragréage en vigueur) :

- de 1 à 10 mm : en local P2 sous revêtements de sols PVC ou textiles

- de 3 à 10 mm : en local P2 ou P3 sous revêtements de sols PVC et assimilés, textiles, parquets, carrelages et assimilés.

Pour des remises à niveau d'épaisseur supérieure à 10 mm, utiliser Ultraplan Maxi ou Ultraplan Maxi Fibré.

Se référer au CPT en vigueur pour les conditions et modalités d'application. Le délai avant l'ouverture au passage est de minimum 6 heures à + 20°C.

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT Consistance : poudre fine Couleur : gris Masse volumique apparente (kg/m³) : 1300 Extrait sec (%) : 100 **DONNÉES D'APPLICATION** (à + 23°C et 50 % d'humidité relative) Taux de gâchage : 22 à 25 % Epaisseur d'application (mm) : 1 à 10 mm Masse volumique de la gâchée (kg/m³) : environ 2000 pH de la gâchée : >12 Températures d'application : de + 5°C à + 30°C Délai d'utilisation de la gâchée (min) : environ 20 minutes Temps de prise : environ 2 heures Ouverture au passage : après 6 heures Délai d'attente avant recouvrement : 24 heures minimum avant collage d'un carrelage 48 heures minimum avant collage d'un revêtement PVC

POSE DU REVETEMENT Après séchage, Planobasic 3 peut être revêtu d'un carrelage, d'un parquet, d'un revêtement PVC, linoléum, textile ou caoutchouc. Remarque : La pose d'un revêtement pourra intervenir de 24 à 72 heures après l'application de Planobasic 3. Ce délai peut varier en fonction de l'épaisseur appliquée, des conditions ambiantes (température, hygrométrie), du revêtement final et de la porosité du support. **CONSOMMATION** Environ 1,4

kg/m²/mm d'épaisseur. **CONDITIONNEMENT** Sac de 25 kg. **STOCKAGE** 12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage (après quelques mois de stockage les temps de prise sont allongés). Ce produit est conforme aux exigences du règlement 1907/2006/CE (REACH), annexe XVII, chapitre 47. **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA**

MISE EN OEUVRE Planobasic 3 contient du ciment qui, en contact avec la sueur ou autres fluides corporels, provoque une réaction alcaline irritante et des manifestations allergiques chez les sujets prédisposés. Le produit peut provoquer des dommages oculaires. Durant l'application, porter des gants, des lunettes de protection et observer les précautions habituelles liées à la manipulation des produits chimiques. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau puis consulter un médecin. Pour toute information concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche des Données de Sécurité. Toutes les références relatives à ce produit sont disponibles sur demande et sur le site www.mapei.fr ou www.mapei.com

[Lien vers la fiche du produit](#)